

Caolín Calcinado Krosal M100

Descripción del producto

- Tamaño de partícula ultra-fino, alta opacidad y excelente ductilidad del TiO₂.
- Buena dispersión, excelentes propiedades de aislamiento y anti-sedimentación, mejora la estabilidad de almacenamiento de pintura y recubrimientos.
- Mejora la resistencia al roce, a la abrasión y a la intemperie.

Propiedades físicas típicas	
Brillo (%)	≥93.5
Tamaño de partícula (-2 µm), %	≥97.0
325 Mesh (malla), %	≥0.0050
Absorción de aceite /100g	60.00 - 75.00
pH	5.50 - 7.00
Humedad (%)	≤0.50
Dispersión (µm)	≤50

Aplicaciones

- Recubrimientos
- Papel
- Pintura de tráfico
- Pinturas emulsionadas para interiores

Propiedades químicas típicas							
SiO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂ (%)	CaO (%)	MgO (%)	K ₂ O (%)	Na ₂ O (%)
52 ± 2	42 ± 2	≤0.5	≤1.5	<0.4	<0.2	<0.05	<0.15

Advertencia

La información de uso está basada en datos que se consideran fiables, pero cualquier recomendación o sugerencia realizada queda sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Todos los productos se venden con la condición de que los compradores realicen sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos productos para su propósito y que todos los riesgos sean asumidos por el usuario. Renunciamos a cualquier responsabilidad por daños resultantes de un manejo o uso descuidado o inadecuado. Nada de lo contenido en este

documento debe tomarse como permiso, incentivo o recomendación para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.

ECHBO® | Productos Químicos Echbo, SL
Cif: B37510575