

Octoato de Calcio 10%

Descripción del producto

Secador de pintura auxiliar con calcio en destilado ligero de petróleo.

Código de producto: 35201

Descripción	Límites	Método*	Referencia
Apariencia	Líquido claro	ETY 030	ASTM D564
Ca Metal (%)	9.80 - 10.20	ETY 052	ASTM D2613
Color (Gardner)	Máximo 3.5		
Sólidos totales (%, 105°C 3 horas)	35 - 45	ETY 007/11	ASTM D564
Densidad (g/cm³, 25°C)	0.960 - 0.975	ETY 003/4	
Viscosidad (cP, 25°C)	Máximo 50	ETY 299	

*Los métodos de prueba están disponibles a pedido.

Aplicaciones: Secador de pintura auxiliar

Empaque estándar: En bidones de acero

Condiciones de almacenamiento: Debe almacenarse en condiciones bien ventiladas y mantenerse alejado de llamas abiertas y agentes oxidantes fuertes. La tapa del bidón debe cerrarse herméticamente.

Vida útil: 1 año a partir de la fecha de producción.

Advertencia

La información de uso está basada en datos que se consideran fiables, pero cualquier recomendación o sugerencia realizada queda sin garantía, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Todos los productos se venden con la condición de que los compradores realicen sus propias pruebas para determinar la idoneidad de dichos productos para su propósito y que todos los riesgos sean asumidos por el usuario. Renunciamos a cualquier responsabilidad por

daños resultantes de un manejo o uso descuidado o inadecuado. Nada de lo contenido en este documento debe tomarse como permiso, incentivo o recomendación para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.



| Productos Químicos Echbo, SL
Cif: B37510575